

## **ANTICORIT R 100**

PI-W 0015

### **Antikoroziční přípravek s voskovitým filmem**

#### **Popis**

ANTICORIT R 100 je antikoroziční přípravek zajišťující dlouhodobou antikoroziční ochranu. Po odpaření rozpouštědla zanechává stejnoměrný voskovitý film. Z kovových součástí je odstranitelný organickými rozpouštědly.

#### **Vlastnosti**

- Neutralizuje dotekovou korozi (otisky prstů).
- Hospodárnost dosažená vysokou vydatností.
- Po odpaření rozpouštědla za pokojové teploty nescapává.
- Vhodný pro ochranu všech druhů kovů.

#### **Použití**

ANTICORIT R 100 je určen pro dlouhodobou antikoroziční ochranu na volném prostranství. Je vhodný také pro ochranu součástí přepravovaných po moři.

Nanáší se za pokojové teploty štětcem, ponorem nebo postřikem.

ANTICORIT R 100 je dodáván i v aerosolovém balení.

Při tloušťce filmu 20 µm zasychá během 45 minut. Zaschlý film má také mírné tlumicí vlastnosti.

ANTICORIT R 100 je snadno odstranitelný všemi obvyklými způsoby. Doporučujeme použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

#### **Charakteristiky**

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Vzhled	-	čirá kapalina	MW4
Barva	-	běžová	MW6
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	cca 850	NF EN ISO 12185
Bod vzplanutí (Pensky-Martens)	°C	> 35	NF EN 22719
Odolnost solné mlže	h	> 500	NF X 41-002
Vydatnost	m <sup>2</sup> /l	15 – 20	-
Tloušťka filmu při aplikaci ponořením	µm	20 – 30	-
Označení dle ISO	-	RF	ISO-L-6743/8