

RENOFORM MBO 2901 A

PI 2-7572

Popis

RENOFORM MBO 2901 A je vodou nemísitelné syntetické tvářecí mazivo s polárními a EP-přísadami. Použitím oleje RENOFORM MBO 2901 A lze dosáhnout výborné přesnosti rozměrů a jakosti povrchu výrobků.

Přednosti

- Tvářecí mazivo bez obsahu ropného oleje.
- Velmi vysoká výkonnost.
- Stabilní vůči oxidaci, chrání proti korozi.
- Snášelivý se všemi kvalitami ocelí, včetně pozinkovaných a pohliníkových.
- Odstranitelný vodnými alkalickými čisticími přípravky.

Použití

RENOFORM MBO 2901 A je vysoce výkonný olej vhodný pro nejobtížnější operace. Používá se nezředěný a na polotovary určené ke tváření jej lze nanášet válečkem, kapací maznicí nebo nástřikem. Doporučené množství je asi 3 g/m³.

RENOFORM MBO 2901 A se používá především na tažení a hluboké tažení, zejména pro obtížné tvářecí operace konstrukčních dílů při výrobě automobilů.

RENOFORM MBO 2901 A je snášelivý se všemi kvalitami plechů, i pozinkovaných a pohliníkových. Film, který zůstane na dílech po tažení, poskytuje přechodnou antikorozi ochranu během skladování. Tenký zbytkový film z ošetřených dílů nestéká a nedochází tak k znečišťování výrobních hal.

RENOFORM MBO 2901 A je odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světle hnědá kapalina	
Barva	-	2,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	914	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	812	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN 51 376
Chování vůči mědi	koroze	4-100 A3	DIN EN ISO 2160