

ANTICORIT 2006

Voskovitý antikorozi prostředek

Popis

ANTICORIT 2006 je antikorozi prostředek založený na uhlovodíkových voscích. Obsahuje inhibitory koroze a další přísady dispergované v alifatických rozpouštědlech.

Tyto přísady byly vybrány tak, aby na kovových površích poskytovaly vysoké ochranné vlastnosti.

Použití

ANTICORIT 2006 je určen především pro antikorozi úpravu podvozků a motorových prostorů v automobilovém průmyslu a pro dlouhodobou ochranu součástí, které mají být skladovány v nepříznivých podmínkách.

ANTICORIT 2006 se vyznačuje velmi dobrou vztlácností a nevykazuje tendenci ke stékání ani tehdy, je-li nanášen ve velkých dávkách.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Typ filmu	-	měkký, voskovitý	-
Vzhled	-	viskózní, neprůhledný	-
Barva	-	světle hnědá	-
Hustota při 20 °C	kg/m ³	890	-
Dynamická viskozita (Brookfield) při 40 °C	cPs	3500	-
Zbytek po odpaření	%	52	-
Střední tloušťka doporučená pro stříkání (za vlhka)	µm	100	-
Bod vzplanutí (v uzavřeném kelímku)	°C	40	-
Vydatnost (vlhký film tloušťky 100 µm)	m ² /l	5	-
Kondenzační komora (vlhký film tloušťky 100 µm)	h	> 1000	-
Ochranná doba v uzavřené místnosti	měsíce	15 - 24	-
Solná komora (vlhký film tloušťky 100 µm)	h	> 1000	-

Nanášení

Výrobek může být nanášen nástřikem za použití tradiční stříkací pistole.

Odstraňování

Provádí se pomocí rozpouštědla a mírným mechanickým účinkem.

Skladování a podmínky likvidace

Výrobek uchovávejte v originálních uzavřených obalech v rozmezí teplot od + 5 do + 40 °C. Při správném skladování nedochází ke změnám jeho vlastností po dobu 2 let.

Použitý výrobek se likviduje v souladu se zákonnými předpisy.