

Medicínální vazelína (Petroleum Jelly) PARAFLUID CD 806

<i>Vlastnosti</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Údaje</i>	<i>Zkouška dle</i>
Pharmacopoeia		DAB 2001 BP 2001 / USP 24 ÖAB / PH.HELV.	-
Vzhled		transparentní	
Konzistence	-	hladká	-
Struktura	-	dlouhovláknitá	-
Viskozita	-	nízkoviskózní	-
Barva	-	bílá	-
Barva Lovibond (2" cell)	-	0,5 y	IP 17
Hustota při 80 °C	kg/m ³	814	DIN 51 757 ASTM D 4052
Bod tuhnutí	°C	49 – 53	ISO 2207 ASTM D 938
Viskozita kinematická při 100 °C	mm ² /s (cSt)	6,0	DIN 51 562 ASTM D 445
Penetrace při 25 °C	mm/10	150 – 170	DIN 51 580 ASTM D 937

(Průměrné analytické hodnoty)