

Dodává



## Bílý medicínální olej PARAFLUID PL 501 B

*Paraffinum perliquidum, lehký tekutý parafin*

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Barva dle Saybolta	-	30	ASTM D 156
Hustota při 20°C	kg/m <sup>3</sup>	853	DIN 51 757
Bod vzplanutí (COC)	°C	200	DIN EN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	-12	DIN ISO 3016
Kinematická viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	59	DIN 51 562 P.1
Kinematická viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	22	DIN 51 562 P.1
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	4,4	DIN 51 562 P.1
Dynamická viskozita při 20 °C	mPas	50	DIN 51 562 P.1
Typ uhlovodíků - obsah			DIN 51 378
CA	%	0	
CN	%	35	
CP	%	65	
European Pharmacopoeia PH.EUR	-	vyhovuje	-
USP 33 / NF 28	-	vyhovuje	-
FDA 178.3620 A		vyhovuje	-

(Průměrné analytické hodnoty)