

SOK U / K - 85 - 3

PI-L 0-3335

Separální prostředek používaný především při výrobě hotových betonových dílů

Popis

SOK U/K 85-3 je separální prostředek na beton vhodný pro nasákavá i nenasákavá bednění. Obsažená rozpouštědla byla zbavena aromátů, což má příznivý vliv na vznik pachů.

Oblasti použití

SOK U/K 85-3 je vhodný pro všechny druhy bednění, jako například ohoblovaná dřevěná bednění, ocelová bednění, bednění z desek s povrchovým filmem a plastovým povrchem.

Použití

SOK U/K 85-3 se nanáší na čisté a suché bednění v tenké a rovnoměrné vrstvě štětcem nebo vhodným rozprašovacím zařízením (Teejet-Düse SS 800067).

Spotřeba:

nenasákavá bednění	50 - 100 m ² / l
nasákavá bednění	43 - 60 m ² / l

SOK U/K 85-3 **nesmí** být ředěn vodou, oleji nebo rozpouštědly - je připraven k použití!

Vlastnosti

- **Provozní teplota do 100 °C (teplota bednění),**
- **univerzální použitelnost,**
- **vhodný pro výrobu pohledového betonu,**
- **zabraňuje tvorbě pórů,**
- **poskytuje čisté a rovnoměrné povrchy,**
- **neovlivňuje přilnavost omítky, lepidel a nátěrů,**
- **obsahuje účinné antikorozní přísady na ochranu ocelových bednění před korozi.**

Pokyny

- Skladovací teplota nesmí být nižší než - 5 °C.
- Doba skladování by neměla překročit 1 rok.
- Sudy skladovat na ležato.
- Po odebrání obal uzavřít, aby při zvýšených teplotách nedocházelo k úniku přísad.

Další pokyny

Před použitím musí být ve všech případech předem provedena zkouška, neboť specifické místní a materiálové podmínky mají rozdílný vliv na povrch betonu a spotřebu prostředku.

Specifické pro tento produkt jsou nepatrné barevné odchylky, které však nemají vliv na jeho kvalitu a