

RENOFORM HAO 1389

Syntetické mazivo na tváření

PI 2-0807

Popis

RENOFORM HAO 1389 je vodou nemísitelné mazivo na tváření oceli a neželezných kovů, neobsahující ropný olej.

RENOFORM HAO 1389 se používá přednostně na lisování, tažení, ražení a na rozhánění a ohýbání trubek.

Přednosti

- **Neobsahuje ropný olej, obsahuje pouze složky bez obsahu síry,**
- **snadno se nanáší,**
- **je snášenlivý se všemi materiály,**
- **není nutné odmaštění před letováním nebo svařováním,**
- **je snadno smývatelný vodnými čisticími prostředky.**

Charakteristika

Použití

RENOFORM HAO 1389 se na díly určené ke tváření nanáší nezředěný například válečkem, kapací maznicí nebo nástřikem.

Mazivo RENOFORM HAO 1389 se zpravidla používá v minimálních dávkách a proto nemusí být v četných případech prováděno odmašťování.

Pokud by bylo z určitých důvodů nutné očištění opracovaných dílů, mohou být opracované díly odmaštěny běžnými odmašťovacími prostředky.

Doporučujeme použití vodných alkalických průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

| Vlastnosti | Jednotka | Údaje | Zkouška dle |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Vzhled | - | světlá, čirá kapalina | - |
| Hustota při 15 °C | kg/m ³ | 840 | DIN 51 757 |
| Kinematická viskozita při 20 °C | mm ² /s | 52 | DIN 51 562 |
| Kinematická viskozita při 40 °C | mm ² /s | 20 | DIN 51 562 |
| Bod vzplanutí | °C | 150 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | °C | < - 40 | DIN ISO 3016 |