

RENOFORM MBW 2815/1

PI 2-2260

Tvářecí mazivo pro nejvyšší požadavky, mísitelné s vodou

Popis

RENOFORM MBW 2815/1 je tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje pro beztržiskové tváření ocelí a povrchově upravených ocelí, například pozinkovaných ocelových plechů.

RENOFORM MBW 2815/1 obsahuje kombinaci polárních přísad a přísady chránící před opotřebením. RENOFORM MBW 2815/1 se používá ve formě emulze olej/voda.

Zbytkový film maziva RENOFORM MBW 2815/1 na zhotovených dílech chrání před korozí.

Přednosti

- *použitelné v širokém rozsahu koncentrací,*
- *příznivé účinky na pokožku i přes vysoký obsah přísad,*
- *kombinace přísad bez obsahu chlóru,*
- *dobrá antikorozní ochrana.*

Použití

RENOFORM MBW 2815/1 se v závislosti na provozních požadavcích používá jako emulze v koncentraci 10 až 20 % ve vodě.

Emulze lze použít v běžných typech oběhových zařízení.

Mazivo RENOFORM MBW 2815/1 je odstranitelné běžnými odmašťovacími prostředky, například postříkem nebo ponořováním ve vodných alkalických čisticích prostředcích ale také v parách perchlorethylenu.

Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Podmínky skladování:

Při teplotě 0 až 40 °C je skladovatelnost až 6 měsíců.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	červenohnědá kapalina	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	988	DIN 51 757
Barva	-	5,5	DIN ISO 2049
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	358	DIN 51 562
Hodnota pH, emulze 15 %, voda 10 °N	-	9,5	DIN 51 369
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100 A3	DIN EN ISO 2160
Faktor pro ruční refraktometr	-	0,9	FLV-T 5 *)
Faktor pro zkoušeč vrtného oleje	-	1,1	FLV-B 7 *)

*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS