

RENOFORM UBO 377/1

PI 2-4459

Odpařivé mazivo na tváření

Popis

RENOFORM UBO 377/1 je vodou nemísitelná směs uhlovodíků bez obsahu aromátů, určená pro beztlís-kové tváření kovů zejména na lisování, hluboké tažení a obrubování oceli a neželezných kovů.

Přednosti

- **Snadné nanášení všemi běžnými mazacími přístroji,**
- **nezanechává zbytky,**
- **snášlivost se všemi kovovými a většinou nekovových materiálů,**
- **nepatrný zápach,**
- **bez obsahu aromátů,**
- **toxikologická nezávadnost.**

Použití

RENOFORM UBO 377/1 se používá neředěný. Na díly určené ke tváření se nanáší ponořováním, válečkem nebo nakapáním.

Po odpaření prostředku RENOFORM UBO 377/1 mohou být ošetřené díly dále opracovávány bez předchozího čištění; RENOFORM UBO 377/1 neovlivňuje a nepůsobí negativně na další operace, jako například letování, pájení, povlakování, lepení ani lakování.

RENOFORM UBO 377/1 nezanechává ochranný antikorozní film.

RENOFORM UBO 377/1 je snášlivý s izolačními pěnamy a podobnými materiály.

Podmínky skladování:

Skladovat v rozmezí teplot od + 10 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	766	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	1,9	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 56	DIN 51 755
Bod tuhnutí	°C	< - 40	DIN ISO 3016
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1-50 A3	DIN EN ISO 2160