

Produkt- I N F O R M A C E



RENOFORM 319 NAT

PI 2-7232

Popis

RENOFORM 319 NAT je vysoce hodnotný olej s polárními přísadami a přísadami chránícími před opotřebením, určený na protlačování. Neobsahuje ropný olej ani chlór. Je schválen National Machinery Europe.

Použití

RENOFORM 319 NAT je vysoce výkonný olej, který je pro svůj extrémně tlakově odolný mazací film vhodný pro obtížné procesy opracování.

RENOFORM 319 NAT lze použít při protlačování, tažení a lisování, podmíněně i na tvářecí procesy při středních teplotách.

RENOFORM 319 NAT obsahuje sirnaté přísady a na opracování barevných kovů je proto vhodný jen podmíněně.

Zbylý tenký film oleje RENOFORM 319 NAT ovlivňuje svařování jen nepatrně. Na potlačení tvorby kouře doporučujeme olej před svařováním odstranit. Odstranění lze provést postřikem nebo ponořováním. Doporučujeme použít vodné alkalické průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světle žlutý olej	-
Zápach	-	velmi mírný	-
Číslo barvy	-	1,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	930	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	> 200	DIN ISO 2592
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	53	DIN 51 562
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4	DIN EN ISO 2160
Svařovací zatížení na ČKS	N	6000	DIN 51 350-2