

RENOFORM HBT 581/3

PI 2-9270

Mazivo na opracování plechů, nemísitelné s vodou

Popis

RENOFORM HBT 581/3 je tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje, s vysokým podílem polárních přísad a anorganických pevných maziv.

RENOFORM HBT 581/3 je vysoce výkonné mazivo pro nejobtížnější postupy tváření tažením. Obsažené polární přísady a pigmentace poskytují vysokou ochranu před opotřebením, dlouhou životnost nástrojů a hladké povrchy výrobků bez rýh.

RENOFORM HBT 581/3 lze použít na tváření všech druhů ocelových plechů i pozinkovaných nebo jinak povrchově upravených.

Přednosti

- *velmi stabilní kapalina s optimalizovaným obsahem anorganických pevných maziv,*
- *velmi vysoké separační účinky, nejvyšší tvářecí výkon,*
- *pro obtížné tažení i silných plechů,*
- *snášelivý se všemi typy ocelí a s hliníkem,*
- *odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky,*
- *tenkou vrstvu maziva lze bez chyb svařovat.*

Použití

RENOFORM HBT 581/3 se na tvářené díly nanáší nástřikem, štětcem nebo válečkem.

Na zhotovených dílech zanechává mazací film, který poskytuje účinnou antikorozní ochranu po dobu mezikladování.

Ze zhotovených dílů lze RENOFORM HBT 581/3 odstranit vodnými alkalickými odmašťovacími prostředky v ponorných nebo postřikových čisticích zařízeních.

Doporučujeme použít vodné průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světle hnědý	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	974	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	200	DIN ISO 2592
Doba výtoku, tryska 8 mm	s	47	FLV - A 9 *)

*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS