

ANTICORIT DF 1 A III A

PI 3-4077

Popis

ANTICORIT DF 1 A III A je ochranný antikoroziční prostředek tvořící velmi tenký nelepivý film, silně odpuzující vodu. Je složen z technického benzínu III. třídy nebezpečnosti bez obsahu aromátů, má mírnou neutrální vůni.

ANTICORIT DF 1 A III A se používá na rychlé sušení mokřých dílů bez tvorby skvrn. Zanechává ochranný antikoroziční film, který umožňuje dlouhodobé vnitřní skladování chráněných dílů.

Použití

ANTICORIT DF 1 A III A se nanáší máčením nebo nástřikem.

Při zacházení s tímto produktem, obsahujícím rozpouštědlo, musejí být dodrženy bezpečnostní předpisy.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	2,0	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	63	EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	800	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0,5	FLV F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	8	FLV V 1 *)
Antikoroziční vlastnosti (ocel RR St 1405)			
Kondenzační komora	h	24	ASTM D-1748
Klimatická komora	cykly	4	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS