

ANTICORIT OHK 360

PI 3-4081

Popis

ANTICORIT OHK 360 je připravený 60 % roztok osvědčeného ochranného antikorozního koncentrátu ANTICORIT OHK a benzínu III. třídy nebezpečnosti.

ANTICORIT OHK 360 poskytuje vysokou antikorozní ochranu železa, neželezných kovů a slitin. Tvoří vysoce viskózní netvrdnoucí olejovitý film, je odolný vůči vneseným kyselým a alkalickým látkám a potlačuje ruční dotekovou korozi.

ANTICORIT OHK 360 se používá pro konzervaci holých kovových dílů, například profilů, přesných trubek, drátů a valivých ložisek.

Použití

ANTICORIT OHK 360 se nanáší nástřikem nebo máčením.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5,0	DIN 51 578
Bod vzplanutí AP	°C	> 63	DIN 51 755
Hustota při 15 °C	kg/m ³	872	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	3,2	FLV - F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	60	FLV - V 1 *)
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	14	DIN 51 562
Antikorozní účinky (St 1405)			
Kondenzační komora	h	260	ASTM D-1748
Klimatická komora	cykly	30	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	72	DIN 50 021 SS
Test na ruční dotekovou korozi SKF	-	vyhovuje	-
Test na ruční dotekovou korozi MIL-C 15074 C	-	vyhovuje	-
Doba ochrany při vnitřním skladování	měsíce	18 - 30	viz FTI 401 **)
při skladování pod přístřeškem	měsíce	12 - 18	viz FTI 401 **)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

***) FTI = Technická informace firmy FUCHS