

ANTICORIT 85

PI 3-4109

Popis

ANTICORIT 85 je plně syntetický ochranný antikoroziční prostředek a současně i funkční a montážní kapalina pro systémy, které musejí být konzervovány prostředky bez obsahu ropných olejů (například hydraulické a brzdové systémy v souladu s FMVSS 116-DOT 4/ DOT 3, jakož i SAE J 1703).

ANTICORIT 85 je určen především ke konzervaci brzdových a hydraulických systémů, stavebních dílů atd. Slouží také jako funkční a montážní kapalina pro systémy, které musejí být ošetřeny prostředky bez obsahu ropných olejů.

Použití

ANTICORIT 85 se nanáší nástřikem, máčením nebo přechodným naplněním systémů tak, aby byly smáčeny veškeré plochy, které mají být chráněny.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	0,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1008	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	60	DIN 51 562
Viskozita při 100 °C	mm ² /s	9,0	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	240	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 36	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	5,0	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	8,0	DIN 51 559
Antikoroziční vlastnosti (plechy St 1405):			
Kondenzační komora	h	48	DIN 51 359
Klimatická komora	cykly	4	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	8	FLV - K 19 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS