

ANTICORIT OHK - F

PI 3-4144

Popis

ANTICORIT OHK-F je nízkoviskózní ochranný antikorozní olej s vynikajícími antikorozními účinky. Neobsahuje rozpouštědla.

Zanechává tenký, olejovitý, netvrdnoucí ochranný film.

ANTICORIT OHK-F se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- vysoká antikorozní ochrana železných a neželezných kovů při nepatrné tloušťce filmu
- ochrana před dotekovou korozi
- voduodpudivé účinky
- dobré mazací vlastnosti
- vysoká hospodárnost díky vysoké vydatnosti.

ANTICORIT OHK-F se používá na antikorozní ochranu holých kovových dílů a je vhodný zejména na mezikonzervaci dílů valivých ložisek.

Použití

ANTICORIT OHK-F lze nanášet máčením, nástřikem nebo ručně.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	3,0	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	142	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	860	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	7,5	DIN 51 562
Hmotnost filmu máčením	g/m ²	2,3	FLV-F 3 *)
Antikorozní účinky			
Kondenzační komora	h	180	ASTM D-1748
Klimatická komora	cykly	25	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	48	DIN 50 021 SS
Zkouška ruční dotekové koroze	-	vyhovuje	SKF