

ANTICORIT SKR 42

PI 3-4145

Popis

ANTICORIT SKR 42 je přísada do tlakové vody bez obsahu ropných olejů, která se vyznačuje svým transparentním roztokem, nepatrnou tvorbou pěny a dobrou antikorozi ochranou. Prostřednictvím speciálních inhibitorů v parní fázi účinně chrání před korozi i uzavřené systémy, které se nedají důkladně vysušit.

ANTICORIT SKR 42 smíchaný s vodou vytváří stabilní bezbarvý roztok s neobyčejně dlouhou životností. Použitím speciálních látek je zajištěna vysoká odolnost vůči mikroorganismům, což usnadňuje péči o kapalinu.

ANTICORIT SKR 42 je snášenlivý s pokožkou, stabilní vůči zavlčeným solím a alkáliím, nezanechává žádné lepivé zbytky a má velmi dobré smáčecí a oplachovací účinky.

Použití

ANTICORIT SKR 42 se přidává do tlakové vody v poměru 2 až 5 %.

ANTICORIT SKR 42 je v uzavřeném originálním balení skladovatelný při teplotě 5 - 40 °C minimálně 1 rok.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1071	DIN 51 757
Číslo barvy	-	1,0	DIN ISO 2049
Index lomu při 20 °C	-	1,430	DIN 51 423-2
Hodnota pH roztoku s MLW **) 10 %	-	10,1	DIN 51 369
Hodnota pH roztoku s MLW **) 3 %	-	9,9	DIN 51 369
Korozní účinky na mědi, kapkový test, +M= roztok 3 %	-	vyhovuje	-
Pěnivost přečerpávací metodou, roztok 3 %, voda 1,8 mmol/l (10 °N)	hodnocení	1	FLV - S 3 *)
Zkouška koroze, třísky GG 25, roztok 1,5 % s MLW **)	-	0 / 0	DIN 51 360-2

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

**) MLW = mannheimská vodovodní voda