

ANTICORIT 03 W - C/LV

PI 3-4162

Popis

ANTICORIT 03 W-C/LV je nízkoviskózní antikorozní prostředek, který byl speciálně vyvinut pro průmysl valivých ložisek. Obsahuje kombinaci tixotropních filmotvorných látek a aktivních antikorozních složek bez obsahu baria. Produkt splňuje speciální požadavky výrobců valivých ložisek na antikorozní ochranu a je mísitelný se všemi obvyklými následnými mazivy.

ANTICORIT 03 W-C/LV poskytuje „prvotní mazání“ a je vhodný pro nízkohlučná valivá ložiska.

Použití

Nanášení prostředku **ANTICORIT 03 W-C/LV** je jednoduché, provádí se za studena postříkem nebo máčením. Tixotropní film umožňuje krátkou dobu odka-pání a příjemnou manipulaci s ložisky.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	5,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	894	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	18,6	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	145	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,15	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	5,6	DIN 51 559
Oxidační popel	%	1,5	DIN EN 7
Hmotnost filmu máčením	g/m ²	5,0	FLV *)
Obsah pevných cizorodých látek	% hmotnosti	< 0,03	DIN E 51 592
Antikorozní účinky (plechy Ck 22)			
Kondenzační komora	h	250	DIN 51 359
Solná komora	h	120	DIN 50 021
Klimatická komora	cykly	> 30	SFW DIN 50 017
Roll - test	-	vyhovuje	SKF-AV-D-25
Ruční doteková koroze			
pořadí: dotek ruky / olej	-	vyhovuje	SKF-AV-D-25
pořadí: olej / dotek ruky	-	vyhovuje	SKF-AV-D-25
Korozní účinky na mosazi Ms 63/100 °C / 24 h	-	vyhovuje	DIN 51 811

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS