

ANTICORIT BGO 20 SYN

PI 3-4230

Popis

ANTICORIT BGO 20 SYN je nízkoviskózní ochranný antikoroziční prostředek na bázi syntetického oleje. Neobsahuje barium ani zinek.

ANTICORIT BGO 20 SYN se používá na dlouhodobou konečnou konzervaci opracovaných přesných dílů, zejména valivých ložisek.

ANTICORIT BGO 20 SYN se vyznačuje dobrou snášenlivostí s polymery a z toho důvodu se používá zejména tam, kde kvůli bobtnání nemohou být použity nízkoviskózní ropné produkty.

Použití

ANTICORIT BGO 20 SYN se nanáší nástřikem nebo máčením při pokojové teplotě.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	1,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	> 220	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	834	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	22	DIN 51 562
Hmotnost filmu máčením při 20 °C	g/m ²	cca 3	FLV-F 3 *)
Antikoroziční účinky (St 1405)			
Solná komora	h	6	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 25	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS