

ANTICORIT DFL 250

PI 3-4281

Popis

ANTICORIT DFL 250 je transparentní ochranný antikoroziční lak na bázi technického benzínu 2. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátů.

ANTICORIT DFL 250 se vyznačuje rychlým oschnutím a nepatrnou tloušťkou filmu laku.

Film je odolný vůči poškrábání a vůči nárazům.

Film lze přelakovat, je stabilní vůči zředěným kyselinám a louhům, jakož i mnoha rozpouštědlům.

ANTICORIT DFL 250 poskytuje ve srovnání s běžnými laky vynikající antikoroziční ochranu.

ANTICORIT DFL 250 se používá tehdy, kdy je vyžadována antikoroziční ochrana polotovarů, strojů a dílů mechanicky zatížitelným a na dotek pevným lakem a kdy nelze použít ochranné antikoroziční oleje nebo vosky.

Po úplném zaschnutí filmu je ANTICORIT DFL 250 odstranitelný jen běžnými prostředky na odstranění laků.

Použití

ANTICORIT DFL 250 se nanáší máčením, nástřikem nebo štětcem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	kalný, hnědavý	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	910	DIN 51 757
Doba výtoku při 20 °C	s	16	DIN 53 211
Bod vzplanutí	°C	46	DIN ISO 2592
Zbytek po odpaření 3h/140 °C	%	cca 40	FLV - V 1 *)
Hmotnost filmu	g/m ²	15	FLV - F 3 *)
Číslo barvy	-	2,5	DIN ISO 2049
Antikoroziční účinky (St 1405)			
Klimatická komora	cykly	> 30	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	168	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS