

## ANTICORIT HKW 350 M

PI 3-4287

### Popis

ANTICORIT HKW 350 M je vysoce účinný voskovitý antikorozi prostředek na bázi technického benzínu s nízkým obsahem aromátů. Vytváří ochranný film, který je pevný na dotek, má dobrou přilnavost na nej-různějších podkladech (například: na oceli, zinku, fosfátovaném nebo chromátovaném povrchu). I v případě poškození ochranného filmu je podrezivění nepatrné.

ANTICORIT HKW 350 M je vhodný na přechodnou i trvalou ochranu povrchů proti korozi, na konzervaci povrchů dutin a ochranu podvozků.

Po úplném zaschnutí filmu může být ANTICORIT HKW 350 M odstraněn běžně prodávanými odmašťovacími prostředky.

### Použití

ANTICORIT HKW 350 M se nanáší ponořováním, štětcem nebo běžnými nástřikovými systémy.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	běžový	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	950	DIN 51 757
Doba výtoku	s	24	DIN 53 211
Bod vzplanutí	°C	58	DIN ISO 2592
Zbytek po odpaření 1 h/105 °C	%	50	FLV-V 1b *)
Hmotnost filmu (aplikace máčením)	g/m <sup>2</sup>	30 (závisle na tloušťce filmu)	FLV-F 3 *)
Antikorozi účinky (St 1405), tloušťka filmu 20 µm			
Klimatická komora	cykly	> 100	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	> 360	DIN 50 021 SS

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS