

ANTICORIT 5012 S

PI 4049

Popis

ANTICORIT 5012 S je ochranný antikorozi olej s vysokou odolností v klimatické komoře, výhodným chováním při skladování pod přístřeškem, zvláště pro citlivé povrchy pásové oceli válcované za studena. Je velmi dobře odstranitelný tekutými neutrálními čistícími prostředky.

ANTICORIT 5012 S splňuje předpis VW 0-01 co se týká ochrany proti korozi (VW 52.01, DIN 51 386-1) a odstranitelnosti (VW 52.02).

Použití

ANTICORIT 5012 S lze nanášet máčením, nástřikem nebo válečkováním.

Charakteristiky

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirý	-
Zápach	-	mírný	-
Číslo barvy	-	4	DIN ISO 2049
Hustota	kg/m ³	885	DIN 51 757
Index lomu při 20 °C	-	1480	DIN 51 423-2
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	150	DIN 562
při 40 °C	mm ² /s	44	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	195	DIN ISO 2692
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,6	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	5	DIN 51 559
Bod tuhnutí	°C	- 9	DIN ISO 3016
Popel	% hmotnosti	0,9	DIN EN 7
Pevné přísady	% hmotnosti	< 0,05	DIN 51 592
Obsah vody	% hmotnosti	< 0,1	DIN 51 777-2
Hmotnost filmu	g/m ²	6,5	FLV F 3 *)
Odstranitelnost	-	vyhovuje	VW 52.02
Obsah aromátů v základovém oleji	% hmotnosti	< 10	VM testovací metoda čís. TML 1 **)
Antikorozi ochrana na plechu RR St 1405			
Klimatizační komora	cykly	> 6	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	18	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

**) VM = zkušební metoda firmy Vauxhall Motor Limited