

ANTICORIT RP 4107 A

PI 4135

Popis

ANTICORIT RP 4107 A je ochranný antikorozi olej bez obsahu barva, který vykazuje velmi vysoké hodnoty odolnosti v klimatické a solné komoře, při venkovním uložení pod přístřeškem, obzvláště při použití na ocelové plechy. Má dobré odmašťovací vlastnosti při použití vodnatých a alkalických čisticích prostředků.

V antikorozi testu podle zkušební předpisu 52.01 případně DIN 51 386 odpovídá předpisu VW A 001 a v odstranitelnosti zkušebnímu předpisu 52.02, případně DIN 51 371-1.

Použití

ANTICORIT RP 4107 A se používá ke konzervaci polotovárů ze železných kovů při skladování pod přístřeškem a při přepravě, zejména tehdy, kdy jsou vyžadovány vysoké požadavky na jeho odstranitelnost.

Nanášení se provádí máčením, nástřikem nebo válečkováním.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Zápach	-	mírný	
Číslo barvy	-	4,0	DIN ISO 2049
Hustota	kg/m ³	873	DIN 51 757
Index lomu při 20 °C	-	1,472	DIN 51 423-2
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	16	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí	°C	150	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,3	DIN 51 558-2
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	5,0	DIN 51 559
Oxidační popel	% hmotnosti	1,4	DIN EN 7
Pevné příměsi	% hmotnosti	< 0,05	DIN 51 592
Obsah vody	% hmotnosti	< 0,2	DIN 51 777-2
Hmotnost filmu	g/cm ²	cca 5,0	FLV F *)
Odstranitelnost	-	vyhovuje	VW 52.02
Obsah aromátů v základovém oleji	% hmotnosti	< 10	VM-test. metoda čís. TML 1 **)
Antikorozi účinky na plechu RR St 1405			
Klimatická komora	cykly	> 12	DIN 51 386-1
Solná komora	h	18	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS

***) VM = zkušební metoda firmy Vauxhall Motor Limited