

Produkt- I N F O R M A C E



ANTICORIT KL 7

PI 4181

Popis

ANTICORIT KL 7 je nízkoviskózní ochranný antikorozní prostředek bez obsahu baria a zinku, vyrobený na bázi základového oleje bez aromátů.

Použití

ANTICORIT KL 7 se používá ke konečné konzervaci hromadných dílů, především pro valivá ložiska. Nescapející tenký ochranný film je snášenlivý se všemi následnými mazacími prostředky. Odmaštění valivých ložisek před montáží zpravidla není nutné. Nanášení se provádí obvykle nástřikem nebo máčením v lázni při pokojové teplotě.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	2,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	150	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	890	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	15	DIN 51 562
Hmotnost filmu máčením při 20 °C	g/m ²	3	FLV *) F 3
Korozní účinky na plechy CK 22			
Solná komora	h	60	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	60	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS