

Technická -

INFORMACE

RENOLIT CA-LZ



PI 5-1082

Popis

RENOLIT CA-LZ je výkonnostně optimalizované přínavé plastické mazivo pro dlouhodobé použití. Skládá se z vysoce viskózního základového oleje a speciálního vápenatého mýdla.

RENOLIT CA-LZ má mimořádně dobrou přilnavost a zamezuje opotřebení při extrémním zatížení. Je mimořádně odolný vodě a spolu s dobrou přilnavostí je obzvláště odolný vůči smývání kovových povrchů vodou.

Použití

Mazivo RENOLIT CA-LZ je použitelné v širokém teplotním rozsahu a je vhodné pro dlouhodobé mazání motorových vozidel, průmyslových, stavebních a zemědělských strojů.

Použitím maziva RENOLIT CA-LZ lze prodloužit domazávací lhůty (při mazání ložisek kol je nutno dodržet předpisy výrobců).

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP 2 K - 30	DIN 51 502
	-	XLCCIB 2	ISO 6743-9
Zahušťovadlo	-	12 - hydroxystearát vápenatý	-
Barva	-	žluto-zelená fluoreskující	-
Bod skápnutí	°C	> 140	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	0 - 90	DIN 51 807 - 1
Vlastnosti antikorozní ochrany (metoda SKF- Emscor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Svařovací zatížení na ČKS	N	2400	DIN 51 350-1
ČKS - průměr stopy opotřebení, metoda E	mm	0,4	DIN 51 350-5
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
Protlačitelnost při - 30 °C	hPa	< 1400	DIN 51 805
Odlučování oleje 18 h / 40 °C	%	< 1	DIN 51 817
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 až + 120	-

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:
HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153
Vodafone:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027
Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz