

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT SO - WIA 3

PI 5-2110

Popis

RENOLIT SO-WIA 3 je tepelně stabilní sodné plastic-
ké mazivo konzistenční třídy NLGI 3.
Použití mýdlo umožňuje pohlcení menšího množství
vody a tím chrání před korozi.

RENOLIT SO-WIA 3 však není stabilní vůči vodě.

Použití

RENOLIT SO-WIA 3 se používá na mazání valivých a
kluzných ložisek při provozních teplotách do maxi-
málně cca 120 °C, při normálním zatížení a běžném
počtu otáček.

Mazání lze provádět Stauferovou maznicí, tlakovou
maznicí nebo centrálním mazacím zařízením.

Příklady použití:

Elektromotory, obráběcí stroje, uložení železničních
dvojkolí, dopravní zařízení, drtící zařízení, úpraváren-
ská zařízení a podobně.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	K 3 M-30	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	-	sodné mýdlo	-
Barva	-	hnědá	-
Bod skápnutí	°C	> 170	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	220 - 250	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	3	DIN 51 818
Antikorozi ochrana (Emcor test)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Rozsah užitečných teplot	°C	- 30 až + 100	-