

DODÁVÁ

Radoslav Hazmuka
HAZMIOIL - TÁBOR

www.hazmioil.cz

Informace o výrobku

GLEIT - μ [®] HP 516

Bílá pasta pro tváření za tepla

Popis výrobku

GLEIT- μ HP 516 je homogenní, světle zbarvená pasta s extrémně vysokým podílem synergeticky působících bílých tuhých maziv (neobsahuje grafit). Jako nosič tuhých maziv byl zde použit speciálně k tomuto účelu vybraný, těžce hořlavý minerální olej.

Tvářecí proces za tepla je optimálně podporován prostřednictvím velmi dobré tlakové odolnosti a vynikající separační vlastnosti.

Při teplotách nad 150°C se základový olej bezezbytku odpaří. Na mazaných plochách však zůstane suchý film, který má i při vysokých teplotách vynikající oddělovací schopnost a mazací účinek.

GLEIT- μ HP 516 není mísitelné s vodou.

Okruhy použití

GLEIT- μ HP 516 bylo speciálně vyvinuto pro nasazení při tváření za tepla pro těžké tvářecí podmínky.

GLEIT- μ HP 516 je také vhodné pro mazání kloubů, čepů, vedení, a podobných strojních součástí v oblastech vysokých teplot.



Příklady použití

- Kování, ohýbání válcování, tlakové protahování apod.
- sloupová vedení
- nářadí, formy a obrobky při tváření za tepla a vysokoteplotním tváření

Vlastnosti výrobku

- světlá barva a tím čisté při práci i použití
- velmi vysoká odolnost tlaku
- konstantní, nízké hodnoty tření
- vysoká mazací schopnost v oblasti vysokých teplot
- široký teplotní okruh použití až do +1150°C
- vysoká oddělovací schopnost
- nepodléhá označení



GLEIT - μ [®]

speciální maziva
a potahování

Výrobce:

Wessely Ges.m.b.H.

Girak-Straße 1, A-2100 Korneuburg

Tel.: 0043/2262/758390 Fax: 0043/2262/7583913

e-mail: wessely@wessely.co.at

<http://www.wessely.co.at>

Informace o výrobku **GLEIT - μ [®] HP 516**

16.2.2009

Použití

GLEIT- μ HP 516 je možné běžně nanášet ručně pomocí špachtle, tuhou štětkou nebo chloupky nepouštějícím hadrem. Přitom jsou ploch nebo náradí stejnoměrně potaženy slabou vrstvou mazacího filmu. Při lehkých tvářecích procesech je možné **GLEIT- μ HP 516** zředit vhodným minerálním olejem. Podle technologie nanášení může však být požadovaná konzistence nastavena v různých úrovních smícháním s kapalným **GLEIT- μ HP 517**. Není rozpustné ve vodě.

Poznámky pro použití

- pro masové nasazení u malých součástí je možné **GLEIT- μ HP 516** rozdispergovat
- nemíchat s mazivy na jiném základě
- nádoby po použití vždy dobře uzavřít

Údaje obsažené v tomto výtisku jsou založeny na našich dlouholetých zkušenostech a znalostech. Udané hodnoty představují střední hodnoty a mohou se pohybovat v obvyklých výrobních tolerancích. Vyhrazueme si změny vzniklé dalším technickým vývojem. Z důvodu mnoha možných vlivů při zpracování a použití je nutné brát tyto údaje pouze jako doporučení. Právně závazné zajištění daných vlastností nebo vhodnost pro konkrétní způsob nasazení, není možné odvozovat z těchto údajů. Před vlastním nasazením doporučujeme provedení zkoušek.

**Podrobné informace získáte u svého dodavatele
HAZMIOIL - TÁBOR, Radoslav Hazmuka
Průběžná 110, 390 02, Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, Fax.:381 282 154, Mob.: 777 281 925
Email.:hazmioil@gmail.com WWW.HAZMIOIL.CZ**