

Technická - INFORMACE

Silkolene SIRIUS – řada

Medicinnální bílé oleje

Charakteristika

Označení výrobku	Viskozita při 37,8 °C [SUS] ***)	Kinematická viskozita při 40 °C [mm ² /s]	Hustota při 20 °C [kg/m ³]	Dynamická viskozita při 20 °C [mPa.s] *)	Paraffinum Subliquidum BP *) / EP *)	Paraffinum Liquidum BP *) / EP *)	Ropné uhlovodíky v zákoně o potravinách S1073 (1966)
M 40	40	3,0 – 5,0	810 – 825	4,8	–	–	vyhovuje
M 55	55	7,0 – 10,0	830 – 846	14,3	–	–	vyhovuje
M 70	70	10,0 – 13,0	830 – 855	21	–	–	vyhovuje
M 85	85	14,0 – 17,0	835 – 861	31	vyhovuje	–	vyhovuje
M 100	100	18,0 – 20,0	840 – 865	38	vyhovuje	–	vyhovuje
M 125	125	22,0 – 25,0	845 – 870	52	vyhovuje	–	vyhovuje
M 180	180	33,0 – 43,0	850 – 877	90	–	–	vyhovuje
M 350	350	63,0 – 83,0	850 – 890	190	–	vyhovuje	vyhovuje

*) BP: British Pharmacopoeia

**) EP: Pharmacopoeia Europea

***) Typické hodnoty

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:
HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153
Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027
Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz