

WISURA AK 3009

PI

Tvářecí olej bez obsahu chlóru pro lisování a tažení

Popis

Vysoce hodnotný olej na ropné bázi, který snižuje tření a na smočeném povrchu rozptyluje účinné přísady.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	862	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	26	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	12	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	170	DIN 51 376
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,6	DIN 51 558
Číslo zmýdelnění	mgKOH/g	12	DIN 51 559
Barva	-	2,5	(ASTM)
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	1-100 A3	DIN 51 759