

# Produkt- I N F O R M A C E



## Medicinální vazelína (Petroleum Jelly) PARAFLUID CD 2009

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Pharmacopoeia	-	DAB 2001 BP 1999 / USP 24	-
Vzhled		transparentní	
Konzistence	-	hladká	-
Struktura	-	středně vláknitá	-
Viskozita	-	nízkoviskózní	-
Barva	-	bílá	-
Barva Lovibond (2" cell)	-	max. 1,0 y	IP 17
Hustota při 80 °C	kg/m <sup>3</sup>	807	DIN 51 757 ASTM D 4052
Bod tuhnutí	°C	47 – 53	ISO 2207 ASTM D 938
Viskozita kinematická při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	5,0	DIN 51 562 ASTM D 445
Penetrace při 25 °C	mm/10	170 – 190	DIN 51 580 ASTM D 937

(Průměrné analytické hodnoty)