

Medicínální vazelína (Petroleum Jelly) PARAFLUID CD 2013

<i>Vlastnosti</i>	<i>Jednotka</i>	<i>Údaje</i>	<i>Zkouška dle</i>
Pharmacopoeia	-	PH.EUR. 2001 BP 1999 / USP 24	-
Vzhled		transparentní	
Konzistence	-	hladká	-
Struktura	-	středně vláknitá	-
Viskozita	-	nízkoviskózní	-
Barva	-	světle žlutá	-
Barva Lovibond (2" cell)	-	20 - 35 y	IP 17
Hustota při 80 °C	kg/m ³	807	DIN 51 757 ASTM D 4052
Bod tuhnutí	°C	49 – 52	ISO 2207 ASTM D 938
Viskozita kinematická při 100 °C	mm ² /s (cSt)	6,0	DIN 51 562 ASTM D 445
Penetrace při 25 °C	mm/10	140 – 160	DIN 51 580 ASTM D 937

(Průměrné analytické hodnoty)