

## CEDRACON S 3 MOD

PI-L 2566

**Ekologické mazivo na drátěná lana s obsahem rozpouštědel**

### Popis

CEDRACON S 3 MOD je bělavě-žlutá mazací kapalina bez obsahu pevných maziv, složená ze syntetických olejů, voskovité zahušťovací přísady a rozpouštědla bez povinnosti označování.

### Přednosti

- rozsah užitečných teplot: - 40 až + 80 °
- minimalizuje opotřebení a třecí korozi
- odpuzuje vodu
- dobrá přilnavost
- vynikající tlaková zatížitelnost
- snášenlivost s pouzdry hnacích kotoučů.

### Oblasti použití

CEDRACON S 3 MOD se používá na vnější konzervaci drátěných lan, například nosných a tažných lan lanovek, ocelových konstrukcí zdymadel a jezů, sedačkových, lyžařských a tažných vleků, průmyslových lanovek.

### Použití

CEDRACON S 3 MOD se nanáší ručně pomocí štětce nebo běžnými mazacími přístroji. Při tom je třeba dodržovat pokyny výrobce mazacího přístroje.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	bělavě-žlutá	-
Rozsah užitečných teplot	°C	- 40 až + 80	-
Základový olej	-	syntetický	-
Viskozita základového oleje	mm <sup>2</sup> /s	40	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí rozpouštědla	°C	> 100	DIN 51 755
Součinitel tření mazaného lana při 20 °C	-	0,27	DIN 21 258
Pouzdra hnacích kotoučů	-	Semperit A 733	-
Snášenlivost pouzdra hnacích kotoučů s rozpouštědlem (14 dnů/pokojevá teplota)			LLV *)
hmotnost:	%	+ 13	
tvrdost Shore A	%	- 17	
bez rozpouštědla (14/50 °C):			
hmotnost:	%	+ 10,0	
tvrdost Shore A	%	- 10	
Třída ohrožení vod (bez rozpouštědla)	-	0	samozařazení dle VCI
Třída ohrožení vod (s rozpouštědlem)	-	1	samozařazení dle VCI

LLV = laboratorní předpis firmy FUCHS Lubritech