

KONZERVOL 1 KONZERVOL 3

PI-S-007

Popis

KONZERVOL 1 a KONZERVOL 3 jsou směsi rafinovaného ropného oleje a speciálních přísad, které zajišťují dobrou ochranu vůči atmosférické korozi.

Použití

Oleje KONZERVOL 1 a KONZERVOL 3 jsou určeny pro ochranu výrobků ze železa, jeho slitin a barevných kovů.

Konzervace se provádí za studena nebo za mírného ohřevu.

Nanášení se provádí máčením, nástřikem nebo štětcem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	ANTICORIT KONZERVOL		Zkouška dle
		1	3	
Hustota	kg/m ³	min. 870	min. 870	STN 65 6010
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	13 - 18	52 - 63	STN 65 6216
Bod vzplanutí PM	°C	min. 150	min. 180	STN 65 6212
Bod tuhnutí	°C	max. - 25	max. - 15	STN 65 6063
Číslo kyselosti	mgKOH/g	max. 0,03	max. 0,03	STN 65 6070
Obsah popela	%	min. 0,15	min. 0,15	STN 65 6010
Korozní zkoušky				
na mědi při 20 °C, 72 hod	stupeň koroze	negativní	negativní	STN 42 3001
na oceli při 20 °C, 72 hod.	stupeň koroze	negativní	negativní	STN 41 2040