

## RENOFORM WO 85

PI 2-1025

### Popis

RENOFORM WO 85 je vysoce hodnotný válcovací olej za studena.

Ztráty odpařováním jsou minimální, protože je použit základový olej s úzkým destilačním řezem.

RENOFORM WO 85 netvoří zbytky po žihání, má velmi mírný zápach a je snášenlivý s pokožkou.

### Použití

RENOFORM WO 85 je vhodný zejména při válcování tenkých pásů z oceli, hliníku a jiných neželezných kovů za studena.

Použitím oleje RENOFORM WO 85 při lesklém válcování lze docílit, v závislosti na materiálu, lesklých až lehce matných a velmi rovnoměrných povrchů válcovaných výrobků.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá, světlá tekutina	-
Číslo barvy	-	0,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	890	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	8	DIN 51 562
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	15	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	144	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 50	DIN ISO 3016
Počátek varu	°C	290	DIN 51 356
Konec varu	°C	320	DIN 51 356
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	1 - 100 A3	DIN ISO 2160