

RENOFORM MBO 2755 HVT

PI 2-2790

Popis

RENOFORM MBO 2755 HVT je tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje. Používá se hlavně pro beztláskové tváření oceli.

RENOFORM MBO 2755 HVT obsahuje kombinaci polárních přísad, přísad chránících před opotřebením a tenzidy.

RENOFORM MBO 2755 HVT je vhodný jako pomocná látka na externí mazání při tváření vnitřním tlakem a na lisování, tažení a vystřihování plechů.

RENOFORM MBO 2755 HVT obsahuje přísady jako mazivo RENOFORM MBO 2755, které se používá ve formě emulze do sekundárních hydraulik strojů na tváření vnitřním tlakem.

Použití

RENOFORM MBO 2755 HVT se nanáší nejjednodušší stříkáním pomocí mazacího zařízení, štětcem nebo ponořováním.

RENOFORM MBO 2755 HVT vytváří tenký nestékavý film. Působením studené vody nebo studené emulze je jen pomalu emulgován.

RENOFORM MBO 2755 HVT je možno smýt horkou vodou o teplotě cca 60 °C.

Pro všeobecné čištění doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	hnědá tekutina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	967	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	300	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 160	DIN ISO 2592
Hodnota pH, 10 %	-	9,1	DIN 51 369
Zkouška koroze na proužku mědi, emulze 10 %	stupeň koroze	3 - 80 A3	DIN ISO 2160