

## RENOFORM FOB

PI 2-4122

### Popis

RENOFORM FOB je mazivo s polárními přísadami, nemísitelné vodou, používané při ražení a tváření.

RENOFORM FOB obsahuje bílý olej, který odpovídá DAB 8 (Německá kniha léčiv) a rozpouštědlo II. třídy nebezpečnosti.

RENOFORM FOB vytváří po odpaření rozpouštědla olejový film, který je ve smyslu Zákona o potravinách ze dne 15.8.1974 dle § 5, odstavec 1, číslo 1 a 8 předmětem potřeby.

RENOFORM FOB je vyráběn se zřetelem na § 30, odstavec 1. Pokud je to technicky nevyhnutelné, může zbylý olejový film dle § 31, odstavec 1 přijít do styku s potravinami.

### Použití

RENOFORM FOB se používá při tažení, ražení a profilování plechů do tloušťky asi 1 mm.

RENOFORM FOB je vhodný pro opracování oceli, barevných a lehkých kovů.

Dobrá snášenlivost s mnoha barvami a laky umožňuje popisování nebo lakování bezprostředně po procesu tažení, většinou bez předchozího očištění opracovaného předmětu.

Snášenlivost laku nebo jiného povlaku s mazivem RENOFORM FOB by měla být předem odzkoušena.

Pokud je čištění dílů z jiných důvodů nutné, doporučuje se použití průmyslových čisticích prostředků RENOCLEAN.

### Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá čirá kapalina	-
Zápach	-	mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	820	DIN 51 757
Bod vzplanutí AP	°C	50	DIN 51 562
Třída nebezpečnosti	-	II.	ČSN 650201
Zbytek po odpaření, 3 h při 140 °C	%	60	FLV - V 1 *)
Viskozita zbytku po odpaření při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	38	DIN 51 562

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS