

RENOFORM MZA 08 T-01

PI 2-7381

Popis

RENOFORM MZA 08 T-01 je vysoce výkonný nízkoviskozní, vodou nemísitelný olej na tváření kovů, s obsahem ropných olejů.

Díky speciálním přísadám má tixotropní vlastnosti.

Použití

RENOFORM MZA 08 T-01 se používá převážně při tváření a přesném stříhání plechů. Je vhodný při opracování jednoduchých uhlíkových ocelí a hliníku, pozinkovaných plechů až po vysoce legované oceli.

RENOFORM MZA 08 T-01 je tepelně zatížitelný do 180 °C po dobu více než 30 minut, aniž by došlo k zatvrdnutí olejového filmu.

RENOFORM MZA 08 T-01 je snášenlivý s běžnými lepidly na švy a výztuže.

RENOFORM MZA 08 T-01 se snadno nanáší máčením, nástřikem, naválcováním nebo štětcem. Vytvořený olejový film poskytuje díky své výborné přilnavosti dobrou antikorozi ochranu do doby dalšího zpracování.

Odmaštění lze bez problémů provádět běžnými čistícími prostředky nebo rozpouštědly.

Použití oleje RENOFORM MZA 08 T-01 neovlivňuje následné operace, jako například fosfátování, katalytické základování a podobně.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	lehce zakalený	-
Číslo barvy	-	3,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	876	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	23	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	185	DIN ISO 2592
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	4 - 100 A3	DIN 51 759
Odstranitelnost	-	bez tuku	P VW-52.02
Reichertův test opotřebení (RVT)	mm ²	3,0	FLV - R 3 *)
Hmotnost filmu	g/m ²	6,0	FLV - F 3 *)
Snášenlivost - olej - lepidlo	olejový povlak 2 g/m ²	snášenlivý	P VW-52.11

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS