

RENOFORM MCP MULTI 1485/1937 W

Popis

RENOFORM MCP MULTI 1485/1937 W je vodou mísitelné tvářecí mazivo bez obsahu ropných olejů, používané při beztrískovém opracování ocelí a ocelí s povrchovou úpravou, jako například pozinkovaných ocelových plechů.

RENOFORM MCP MULTI 1485/1937 W obsahuje vysokomolekulární uhlovodíky v kombinaci s estery a antikoroziními přísadami.

Použití

RENOFORM MCP MULTI 1485/1937 W se používá obvykle neředěný, ale může být v závislosti na materiálu a podmínkách tváření použit i zředěný vodou.

RENOFORM MCP MULTI 1485/1937 W může být nanášen štětcem, nástřikem nebo pomocí válečků.

RENOFORM MCP MULTI 1485/1937 W je ze zhotovených dílů odstranitelný vodnými odmašťovacími prostředky.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	pasta krémové barvy	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	970	DIN 51 757
Penetrace (plastový kužel)	0,1 mm	290	DIN ISO 2132
Hodnota pH, roztok 10 %	-	9,6	DIN 51 369
Ochrana proti korozi			
Klimatická komora	cykly	> 15	DIN 51 386
Sandwichtest	dny	> 15	-
Za působení povětrnostních podmínek	týdny	> 12	-