

ANTICORIT PRC II

PI 3-4009

Popis

ANTICORIT PRC II je světlé ochranné antikorozní plastické mazivo na bázi sodného mýdla a vybraných parafinických olejů.

Používá se jako antikorozní plastické mazivo a pomocný prostředek při montáži, zejména pro vnitřní prostory vozidel.

Je snadno vypíratelný z textilií.

ANTICORIT PRC II vyhovuje DBL 6852.

Použití

ANTICORIT PRC II lze nanášet ručně nebo běžným zařízením pro dávkování plastického maziva.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Penetrace po prohnětení	-	265 - 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	-
Bod skápnutí	°C	> 160	DIN ISO 2176
Odlučování oleje 18 h / 40 °C	%	< 1,5	DIN 51 817
Protlačitelnost při 20 °C	hPa	100	-
- 20 °C	hPa	450	-
Antikorozní účinky			
Metoda Emcor	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 802
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100	DIN 51 811