

## ANTICORIT DFO 1

PI 3-4030

### Popis

ANTICORIT DFO 1 je antikorozní, vodu odpuzující prostředek s obsahem rozpouštědla 2. třídy nebezpečnosti, který vytváří měkký tukovitý film a intenzivně odpuzuje vodu.

ANTICORIT DFO 1 je stabilní vůči vnášeným kyselým a zásaditým nečistotám.

Splňuje specifikace firem:

OPEL B 040 589 (antikorozní ochrana)

VW 52.02 (odstranitelnost).

ANTICORIT DFO 1 se používá na rychlé osušení a současnou konzervaci kovových součástí a nářadí, zejména po galvanickém zušlechťování a po mycích procesech.

### Použití

ANTICORIT DFO 1 se zpravidla používá v ponorných lázních. Pokud nejsou k dispozici, lze nanášení provést nástřikem.

ANTICORIT DFO 1 je v uzavřeném originálním balení při teplotě 5 – 40 °C skladovatelný minimálně 3 roky.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	3,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	40	DIN 51 755
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	820	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	3,5	DIN 51 562
Hmotnost filmu	g/m <sup>2</sup>	1,3	FLV-F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	28	FLV-V 1 *)
<b>Antikorozní účinky (St 1405)</b>			
Kondenzační komora	h	> 120	ASTM D-1748
Solná komora	h	12	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	16	DIN 50 017 - KFW

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS