

## ANTICORIT SG 3

PI 3-4078

### Popis

ANTICORIT SG 3 je vysoce účinný bituminózní ochranný antikorozi prostředek, který se používá i za nejhorších podmínek při dlouhodobém skladování pod přístřeškem a na volném prostranství. Po odpaření rozpouštědla III. třídy nebezpečnosti se vytvoří přílnavý film, pevný na dotek, odolný tlaku, nárazu a vodě, pružný i při nízkých teplotách.

ANTICORIT SG 3 má osvědčení jako ochranný antikorozi prostředek pro dopravníkovou, nosnou a tažnou lanu v dolech. Odpovídá jakostnímu předpisu normy DIN 21 258 - Napouštěcí látky a mazací prostředky pro hnací kotouče - dopravníková lana a je dle této normy zařazen do skupiny „G 3“, Mazací prostředky pro venkovní mazání lan.

ANTICORIT SG 3 je mimo to velmi vhodný na dlouhodobou konzervaci malých železných dílů, šroubů, matek, čepů, zásuvných podpěr a podobně.

### Použití

Nanášení se provádí nástřikem, ponořováním nebo štětcem.

ANTICORIT SG 3 je skladovatelný v uzavřeném originálním obalu při teplotě 5 - 40 °C minimálně 3 roky.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	černá	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	967	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	45	DIN 51 755
Bod skápnutí	°C	85	DIN 51 801-2
Hmotnost filmu při máčení	g/m <sup>2</sup>	30	FLV - F 3 *)
Doba výtoku - tryska 4 mm	s	cca 100	DIN 53 211
Zbytek po odpaření, 3 h při 140 °C	%	58	FLV - V 1 *)
Chování vůči vodě při 40 °C	-	naprosto odolný	DIN 51 807
<b>Antikorozi účinky (plechy CK-22)</b>			
Kondenzační komora	h	> 1000	ASTM D 1748
Klimatická komora	cykly	> 100	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	> 1000	DIN 50 021 SS
Doba ochrany při skladování pod přístřeškem	měsíce	12 - 36	-
Doba ochrany při venkovním skladování	měsíce	6 - 24	-

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS