

ANTICORIT OHK-L

PI 3-4129

Antikoroziční ochranný olej

Popis

ANTICORIT OHK-L je ochranný antikoroziční olej s nízkým obsahem benzínu a výbornými antikorozičními vlastnostmi.

Zanechává vysoce viskózní, olejovitý, netvrdnoucí ochranný film.

ANTICORIT OHK-L se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

- vysoká antikoroziční ochrana železných a neželezných kovů při velmi tenkém filmu
- ochrana proti dotykové korozi
- odpuzuje vodu
- dobré mazací vlastnostmi
- vysoká hospodárnost díky velké vydatnosti.

Použití

Nanáší se máčením, nástřikem nebo válečkováním.

ANTICORIT OHK-L lze skladovat v uzavřených obalech při teplotě 5 až 40 °C po dobu minimálně 5 let.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	6		DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	110	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	921	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	39	DIN 51 562
Vydatnost filmu máčením	g/m ²	12	FLV - F3 *)
Antikoroziční účinky (St 1405)			
Kondenzační komora	h	240	ASTM D-1748
Klimatická komora	cykly	25	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	72	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS