

ANTICORIT EB 1

PI 3-4149

Popis

ANTICORIT EB 1 je syntetický olej vyvinutý speciálně pro antikorozi ochranu konzervových plechů a současně olej na tváření.

Plechý konzervované olejem ANTICORIT EB 1 jsou během přepravy a skladování chráněny před korozi a mohou být zpravidla tvářeny bez dalšího ošetření.

ANTICORIT EB 1 obsahuje výhradně složky, které jsou schváleny pro styk s potravinami a je zařazen do seznamu EEC-Directives, případně U.S.-F.D.A. - Regulations (bez migračního omezení).

ANTICORIT EB 1 je kompatibilní s většinou běžných laků používaných na sudy a plechovky.

Pro přelakovatelnost však platí omezení tloušťky olejového filmu, která může být rozdílná v závislosti na typu laku a proto by měla být kompatibilita předem odzkoušena.

Plechý ošetřené malým množstvím oleje (0,1-0,5 g/m²) vykazují v praxi vysokou kompatibilitu.

Použití

ANTICORIT EB 1 lze nanášet nástřikem (i elektrostaticky), ponořováním nebo pomocí štětce.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	0,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	951	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	17	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 30	DIN ISO 3016
Hmotnost filmu	g/m ²	3,5	FLV-F 3 *)
Antikorozi účinky (na plechy St 1405)			
Klimatická komora	cykly	> 8	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS