

ANTICORIT DFW 33 A III A

PI 3-4196

Popis

ANTICORIT DFW 33 A III A je ochranný antikorozní prostředek na bázi odaromatizovaného technického benzínu III. třídy nebezpečnosti.

ANTICORIT DFW 33 A III A vytváří voskově-vazelinovitý film, který poskytuje vynikající antikorozní ochranu.

ANTICORIT DFW 33 A III A vytěsňuje vodu. Používá se na mezikonzervaci a konečnou konzervaci kovových dílů a motorů.

Pro lepší rozpoznatelnost je ochranný antikorozní film UV - aktivní.

ANTICORIT DFW 33 A III A splňuje předpis:
VW AKR 349 000

Použití

ANTICORIT DFW 33 A III A se nanáší ponořováním nebo nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	4,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí PM	°C	65	DIN EN 22 719
Třída nebezpečnosti	-	III.	ČSN 65 021
Hustota při 15 °C	kg/m ³	820	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	1,9	FLV - F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	27	FLV - V 1 *)
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	4,5	DIN 51 562
Korozní účinky (na plechy St 1405)			
Solná komora	h	> 24	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 32	DIN 51 386-1

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS