

## ANTICORIT DFV 40

PI 4014

### Popis

ANTICORIT DFV 40 je olejovitý ochranný antikorozní prostředek s obsahem rozpouštědla, benzínu III. třídy nebezpečnosti, které slouží pro docílení stejnoměrné vrstvy tenkého olejového filmu.

ANTICORIT DFV 40 má dobré smáčecí vlastnosti i na mokřích povrchových plochách. Tím mohou být také mokré díly konzervovány a zbaveny vody.

### Použití

ANTICORIT DFV 40 se používá na konzervaci trubek, tyčového materiálu a drátů při skladování a přepravě, na ochranu hran plechových svitků a pásové oceli, jakož i na konzervaci opracovaných dílů strojů při skladování a přepravě.

ANTICORIT DFV 40 se nanáší máčením, nástřikem (i elektrostaticky) a štětcem. Při odborném nástřiku neskapává. I při nanášení štětcem má jen nepatrný sklon ke skapávání.

ANTICORIT DFV 40 je odstranitelný všemi vodnými průmyslovými čisticími prostředky a rozpouštědly.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	4,0	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	863	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	4	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	60	DIN 51 755
Hmotnost filmu	g/m <sup>2</sup>	2,5	FLV - V1 *)
<b>Antikorozní vlastnosti</b>			
Klimatická komora	cykly	8	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	72	DIN 50 021 SS
<b>Doba antikorozní ochrany</b>			
při skladování v budově (místnosti)	měsíce	2 - 6	-
při skladování pod přístřeškem	měsíce	1 - 5	-

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS