

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOPAL V

PI 5032

### Technické a farmaceutické vaseliny

#### Pokyny pro použití

Vaseliny RENOPAL V 10 a RENOPAL V 11 jsou dle DAB 9 použitelné pro lékařské, farmaceutické a kosmetické účely.

Vaseliny RENOPAL V 25, V 26, V 130 a V 135 se používají pro technické účely.

RENOPAL V 200 se doporučuje na mazání drátěných lan a jako antikorozi ochrana podlah lodí.

#### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	RENOPAL						
		V 10	V 11	V 25	V 26	V 130	V 135	V 200
Barva	-	bílá	bílá	světle žlutá	světle žlutá	hnědá	žluto-hnědá	zeleno-hnědá
Kinematická viskozita při 75 °C	mm <sup>2</sup> /s	23	12	-	-	-	-	-
Kinematická viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	-	-	13,3	8,5	8,0	9,0	17
Penetrace	0,1 mm	170	160	170	160	185	155	135
Bod skápnutí	°C	51	55	51	52	57	55	56
Bod tuhnutí na rotujícím teploměru	°C	50	53	50	51	56	54	53