

ANTICORIT VCI AL P

Antikoroziční papír určený pro hliník

Vlastnosti

ANTICORIT VCI AL P je řada ochranných antikorozičních papírů, které se používají na hliník a další níže uvedené kovy. Při přítomnosti jiných, než zde uvedených kovů, musí být přezkoušena snášenlivost.

Oblast použití

ANTICORIT VCI AL P zvláště dobře chrání hliník před vodními skvrnami.

Sortiment

ANTICORIT VCI AL P-50

ANTICORIT VCI AL P-70

Použití

Chráněné díly musí být čisté, zbaveny otisků prstů a jiných zbytků. Musí být úplně a co možná nejtěsněji zabaleny.

Sypké materiály a malé díly nemusí být baleny jednotlivě.

Stačí vyložit krabici papírem ANTICORIT VCI AL P a těsně uzavřít.

Při použití na pracovišti je třeba zajistit, aby papírem vylučovaný plyn nebyl odsáván silným prouděním vzduchu (průvanem).

Doba ochrany

Vnitřní skladování: minimálně 24 měsíců

Venkovní skladování:
(chráněno před mokrem) minimálně 6 měsíců

Kovy	Ochranné vlastnosti
Železo a ocel	Dobrá ochrana jak parní fází, tak kontaktem s papírem
Hliník	Výjimečně dobrá ochrana jak parní fází, tak i kontaktem s papírem
Galvanicky pozinkované součásti	Nedoporučuje se
Měď	Mírná ochrana
Mosaz (s max. obsahem zinku do 20 %)	Mírná ochrana
Mosaz (s obsahem zinku > 20 %)	Nedoporučuje se
Bronz	Mírná ochrana
Stříbro	Pasivní
Zinek, kadmium, nikl, i jako galvanické povlaky	Ve většině případů chrání, před použitím je však nutno provést zkoušky
Olovo, antimon, slitiny bílých kovů, pájky, hořčík a jeho slitiny	Nedoporučuje se

Naše laboratoř je k dispozici pro zkoušky ochranných účinků.