

Produkt- I N F O R M A C E



RIVOLTA K.S.P. 305

Antikorozní sprej – voskovitý, bezbarvý, plně syntetický, bez silikonů

Popis

RIVOLTA K.S.P. 305 je antikorozní sprej na bázi syntetických olejů a speciálních vosků odolných teplotě. Velmi rychle osušuje a současně vytváří stejnoměrný, extrémně tenký voskovitý film. Ošetřené díly jsou tak velmi účinně chráněny proti korozi.

Vlastnosti

Vynikající ochrana před korozi

Vybrané vysoce účinné a velmi čisté složky bezpečně chrání ošetřené díly extrémně tenkým voskovitým filmem. Je zamezeno stékání antikorozního filmu.

Voskovitý, velmi rychle zasychající film chrání před korozi

Tento antikorozní vosk neproniká do spár. Proto je ochranný film, např. ve strojích na vstřikování plastů, odstraněn během několika cyklů. Tak je minimalizován počet neshodných kusů.

Extrémně tenký, bezbarvý film, bez kyselin a pryskyřic

V mnoha případech není nutno antikorozní film odstraňovat. Je vyloučeno zalepování a polymerizace. Pokud je však odstranění antikorozního filmu nezbytné, je to snadné.

Vynikající snášenlivost s materiály

RIVOLTA K.S.P. 305 je dobře snášenlivá s většinou plastů, těsnicích materiálů a laků.

Použití

- Střednědobá a dlouhodobá konzervace vstřikovacích lisů, forem a nářadí.
- konzervace strojních součástí.
- Antikorozní ochrana šneků extruderů na dobu jejich skladování.

Nanášení

RIVOLTA K.S.P. 305 se aplikuje postřikem. Produkt je tak možno nanášet snadno a cíleně.

Pokud není RIVOLTA K.S.P. 305 používána po delší dobu, je třeba obsažené nejjemnější voskové částice před použitím dobře rozptýlit intenzivním třepáním.

Odstranění

Tenký voskový povlak na vstřikovacích formách se odstraní během několika vstřiků. Na jiných součástech, kde se plast nevstřikuje, lze antikorozní film snadno odstranit čištěním. Doporučujeme použít přednostně naše rozpouštědlové čisticí přípravky řady RIVOLTA M.T.X., případně naše čisticí koncentráty ředitelné vodou používané za zvýšené teploty.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 20 °C	kg/m ³	820	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	s	20	DIN 53 211
Bod vzplanutí	°C	>61	ISO 2719
Ochranná doba – ve skladu	měsíce	18 až 24	-
Ochranná doba – pod přístřeškem	měsíce	6 až 12	-



Průběžná 110, 390 02 Tábor-Čekanice • Mobil.: 777 281 925
Tel.: 381 281 925 • IČO: 659 46 944 • DIČ: CZ5905050833
www.hazmioil.cz • Email: info@hazmioil.cz
Zapsáno – obecní živnostenský úřad Tábor ①